

FDB SILVER SK BLUE

Parotěsná zábrana

POUŽITÍ

FDB SILVER SK BLUE je za studena samolepicí parotěsná zábrana s nízkým požárním zatížením na ocelových trapézových profilech v souladu s EN 13984 a DIN 18234 pro ploché střechy nebo mírně šikmé střechy (jiné podklady na vyžádání).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

FDB SILVER SK BLUE je za studena samolepicí parotěsná zábrana s nízkým požárním zatížením vyrobená z čistého hliníku s výztuží ze syntetické tkaniny, která je vhodná i pro střešní plochy větší než 2 500 m² podle DIN 18234. **FDB SILVER SK BLUE** se snadno nanáší po celý rok, je pevná, trvale pružná a nekřehne. Vzhledem k tomu, že není nutné žádné vysoušení, lze střešní plochy pokrýt rychle, čistě a rychle, což šetří čas a je okamžitě odolná proti vodě a dešti. **FDB SILVER SK BLUE** je samolepicí, s vysokou přilnavostí (i při nízkých teplotách) a zároveň pružná, odolná proti roztržení, přemostňuje trhliny, neobsahuje rozpouštědla a je šetrný k životnímu prostředí. **FDB SILVER SK BLUE** splňuje požadavky DGNB ve všech úrovních kvality s ohledem na obsah olova a cínu a SVHC < 0,1 %.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Na ocelových trapézových profilech potažených plastem není nutný žádný základní nátěr. Lepicí plochy musí být suché, zbavené prachu, mastnoty a oleje. Při teplotách pod +5 °C musí být na místě testováno bezpečné spojení parozábrany. Nelze použít jako spodní izolace (druhá vrstva) a také ne pro výhradně lepené konstrukce. Na podklady z desek na bázi dřeva musí být před pokládkou další izolace položeny doprostřed spojující pásy o šířce cca 10 cm, aby se zachytily případné pohyby ze spodních konstrukcí.

POKYNY PRO APLIKACI

Všechny podklady musí být připraveny tak, aby byla zajištěna bezpečná pokládka **FDB SILVER SK BLUE** bez poškození. Zpracování lze provádět na suchých a mírně vlhkých podkladech. **FDB SILVER SK BLUE** se pokládá rovnoběžně s vlnami trapézového plechu. Při pokládce a zarovnávání podélných a příčných švů je třeba dodržovat specifikace směrnice ZVDH pro ploché střechy (dodatečné proužky parozábrany pod příčnými švy). Chcete-li nalepit parozábranu, odlepte ochrannou fólii a parozábranu pevně přitlačte bez bublin k podkladu. Připevněte dodečné proužky přes švy s přesahem 8–10 cm a tuto oblast překrytí obzvláště opatrně rolujte gumovým válečkem nebo intenzivně zatlačte. Stávající vady neotevírejte, ale jednoduše vyfoukněte a přilepte **FDB SILVER SK BLUE** bez záhybů. Všechny spoje, zakončení a prostupy jsou s **FDB SILVER SK BLUE** již vzduchotěsné a parotěsné. S pomocí **FDB SILVER SK BLUE CONNECT** lze provést napojení až do výšky horní hrany tepelné izolace.

FDB SILVER SK BLUE nesmí být vystavena povětrnostním vlivům déle než 3 týdny. Individuální schválení pro konkrétní nemovitost na vyžádání.

ČIŠTĚNÍ

Znečištěné ruce omyjte teplou vodou. V případě potřeby očistěte nástroje vodou nebo ředidlem.

SPOTŘEBA

V závislosti na aplikaci cca. 1,1 m² na m² plochy stěny/podlahy.

DODÁVANÉ BALENÍ

Role 1,50 x 50 m

Kapacita palety 24 rolí / 1 800 m²

SKLADOVÁNÍ

Lze skladovat po dobu 12 měsíců v neotevřeném originálním obalu v suchých, dobře větraných, světle chráněných a teplotně kontrolovaných (+20 °C) prostorách.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

FDB SILVER SK BLUE je výrobek; Výrobky nevyžadují bezpečnostní list podle platných evropských norem (Reg. 1906/2007/CE-REACH). Podle našich zjištění tento výrobek nepředstavuje žádné nebezpečí pro lidský organismus. Při zpracování výrobku doporučujeme nosit rukavice a brýle. Je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy na pracovišti.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

LIKVIDACE

Zbytky výrobku musí být zlikvidovány v souladu s místními směrnici.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto technického listu lze zkopírovat do jiných dokumentů souvisejících s projektem, ale výsledný nový dokument nemění ani nenahrazuje požadavky technického listu platného v době zpracování produktu FDB.

JAKÉKOLI ZMĚNY TEXTU NEBO POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V TECHNICKÉM LISTU NEBO Z NĚJ ODVOZENÝCH BUDOU MÍT ZA NÁSLEDEK VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI FDB GUARDIAN GmbH.

FDB SILVER SK BLUE

Technické vlastnosti podle EN 13984

CHARAKTERISTIKY	SPECIFIKACE	DOSAŽENÍ
Materiál		Hliník potažený syntetickou tkaninou a adhezivním povlakem
Plošná hmotnost	EN 1849-1	200 g/m ²
Tloušťka	EN 1849-1	0,30 mm
Vodotěsnost	EN 1928 / Autor. A/B	vyhovuje
Odolnost proti rázovému zatížení	EN 12691/ Autor. A/ B	100 mm/ 1000 mm
Trvanlivost Propustnost vodních par Odolnost vůči chemikáliím	EN 1296/EN 1931 EN 1847/EN 12311-2	vyhovuje vyhovuje
Odolnost proti podélnému roztržení	EN 12310-1	300 N
Odolnost proti roztržení napříč	EN 12310-1	310 N
Odolnost proti difúzi vodních par	EN 1931	Sd > 3 000 m
Maximální tažná síla podélná/příčná	EN 12311-1	450 N/50 mm 400 N/50 mm
Prodloužení podélné/příčné	EN 12311-1	20 % / 20 %
Smyková únosnost spojovacích švů	EN 12317-2	300 N
Oheň	EN 13501-1	Třída E (B2)
Chování při ohýbání za studena	EN 1296	>- 20 °C
Teplotní odolnost	EN 1296	-40 °C až +110 °C
Výhřevnost (kJ/m ²)	DIN 18234	< 7,050
Nebezpečné látky	EN 1907/2006	Žádný
Teplota zpracování		+5 °C až + 40 °C
Hmotnost role		16 kg

Technické hodnoty jsou testovány v laboratorních podmínkách a mohou podléhat tolerancím.
Všechny informace jsou založeny na aktuálním stavu našich zkušeností v době psaní tohoto článku. Změny vyhrazeny.

www.iso-tak.cz

Frodl Group s.r.o.,
Vlčkovice 33, Praskačka
503 27 Hradec Králové

Telefon +420 495 581 006
Mobil +420 724 866 958
info@iso-tak.cz